

eurocol

755

the strong connection



EUROBOND

Клей для кладки пенобетона и газосиликата. Цементный состав для кладки стен из пенобетона, газобетона, газосиликата, силикатных блоков. Для наружных и внутренних работ. Эластичный, паропроницаемый, морозостойкий. Не создает "мостиков холода", исключает потери тепла через швы. Экономичный расход.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Цемент, заполнители, пластифицирующие связующие
Цвет	Серый
Консистенция	Порошок

- морозоустойчивый после затвердевания
- атмосферостойкий
- эластичный, заполняет неровности на поверхности блоков, увеличивая площадь приклеивания и прочность кладки
- паропроницаемый
- имеет низкую теплопроводность, исключает образование «мостиков холода»
- экономичный благодаря тонкому слою клеевого шва
- величественное время для приклеивания и корректировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 8-10 кг/м ³ / 1,6 - 2 кг/м ² - шпатель C1 (слой 4 мм), ок. 12-15 кг/м ³ / 2,0 - 2,5 кг/м ² - C2 (6 мм), ок. 17-20 кг/м ³ / 2,5 - 3,5 кг/м ² - C4 (8 мм), ок. 21-25 кг/м ³ / 3,5 - 4 кг/м ² - C5 (10 мм) при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Морозостойкость	Да

НАЗНАЧЕНИЕ

TODO

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте.
Инструмент	Мастерок, шпатель, зубчатый шпатель
Соотношение для смешивания	25 кг смеси Eurobond добавить в 6,0-6,5 л чистой холодной воды, или 1 кг смеси добавить в 0,24-0,26 воды
Рабочее время	Ок. 20 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%

755 EUROBOND

Время высыхания	ок. 3 суток
Срок хранения	12 месяцев
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C
Морозостойкость	Да

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

TODO

Инструкция по применению:

Равномерно нанесите клей на поверхность блока мастерком или шпателем и распределите с помощью зубчатого шпателя слоем 4 – 10 мм, в зависимости от геометрии блоков.

При укладке беспазовых блоков клей наносится также и на вертикальные плоскости.

В течение 20 минут с момента нанесения раствора необходимо установить блок, прижать и скорректировать таким образом, чтобы толщина клеевого шва составляла 2 – 5 мм. Положение блока можно корректировать в течение 15 минут.

Во время проведения работ и в течение 3 суток после их окончания (период твердения клея) необходимо обеспечить защиту швов кладки от воздействия атмосферных осадков и отрицательных температур.

Производство работ при температуре ниже +5° C не допускается.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
755	Eurobond	25 кг нетто	4607164120245	42 шт.

755 EUROBOND

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

